


SABBIA ESSICATA SPECIALE SILICEA

B 3000 "IMPIANTO GARGATANO K6"



L'analisi al microscopio e al diffrattometro a raggi X, ha permesso di individuare i seguenti litotipi caratteristici della sabbia silicea prodotta:

ANALISI CHIMICA

| | | |
|-----------|-----------------------------------|--------|
| Silice | (SiO ₂) | 84,1 % |
| Alluminio | (Al ₂ O ₃) | 6,99 % |
| Titanio | (TiO ₂) | 0,18 % |
| Ferro | (Fe ₂ O ₃) | 1,45 % |
| Calcio | (CaO) | 1,97 % |
| Magnesio | (MgO) | 2,72 % |
| Potassio | (K ₂ O) | 1,37 % |
| Sodio | (Na ₂ O) | 1,22 % |

ANALISI MINERALOGICA

Quarzo 63 %
 Clasti litici 37% derivati da fenomeni di erosione e trasporto subiti da:
 - Rocce sedimentarie
 - Rocce Ignee
 - Rocce metamorfiche

CONFEZIONI

- Sfusa
- Big Bags
- Sacchetti da 25 Kg

B 3000



Peso specifico 1585 Kg/m³

La "B 3000" risulta essere l'inerte di riferimento per la preparazione di sottofondi drenanti, oltre che utilizzabile come filtri per pozzi, piscine etc. Inoltre è idonea alla produzione di premiscelati per massetti tradizionali, fibro-rinforzati, rapidi o con riscaldamento a pavimento. Da segnalare l'utilizzo dell'inerte per la sabbatura per materiali e strutture molto resistenti. Risulta infine ottimale per la realizzazione di prodotti ecosostenibili, grazie all'assenza di inquinanti organici, vegetali e di argilla. La curva è a campione, i limiti sono indicati nella marcatura CE.

SABBIA CERTIFICATA CE 2+
 Certificato n. 1305-CPR-1290



BASSANETTI NELLO S.R.L. - Via Granelli 15/A S. Nazzaro 29010 Monticelli d'Ongina (PC)
 Tel. 0523/815001; Fax 0523/827861 E-mail: Info@bassanetti.it
 Sede Operativa Tel. e Fax 0523/511624 Indirizzo: Strada del Gargatano n°51 - loc. I Dossi -
 Roncaglia (PC) Cap. 29122 - E-mail: gargatano@bassanetti.it - Sito: www.bassanetti.it