

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. BN-0112

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **GHIAIONE**
- Usi previsti del prodotto da costruzione: **materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade (EN13242)**
- Fabbricante: **Bassanetti Nello S.r.l. – Cascina Stanga in loc. Gargatano - Fraz. Roncaglia, Piacenza (PC) Tel.- 0523/511624 – Italia - www.bassanetti.it**
- Mandatario: **Non applicabile**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: **Sistema 2+**
- a) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **L'organismo notificato ICMQ S.p.A. N.1305 ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, ed ha rilasciato il certificato di controllo della produzione in fabbrica N. 1305-CPR-0742.**
b) Valutazione tecnica europea: **Non applicabile**
- Prestazione dichiarata:

Designazione: aggregato grosso mix tondo spaccato, di natura silicatico-carbonatica con prevalenza della frazione silicatica, ottenuto dalla lavorazione di materiali di origine naturale, proveniente dalle cave poste lungo il Fiume Po e affluenti (Depositi alluvionali recenti). I granuli sono costituiti maggiormente da clasti di origine ignea e sedimentaria, in quantità inferiori da clasti metamorfici.


Impianto di Cascina Stanga	PRESTAZIONI relative a ciascuna SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Caratteristiche essenziali	En 13242:2002 +A1:2007
Granulometria / Dimensioni dei granuli	20/80
Forma dell'aggregato grosso	SI20 FI20
Massa Volumica dei Granuli (Mg/m³)	2,62
Qualità delle polveri / Contenuto di fini	f ₃
Contenuto di conchiglie	==
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA ₂₅
Resistenza all'usura/atrito	MDE15
Resistenza alla levigabilità	==
Resistenza alla levigazione dell'aggregato per strati superf.	NPD
Resistenza all'abrasione superficiale	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD
Resistenza allo shock termico	==
Composizione chimica	Vedi designazione
Contenuto in cloruri (%)	<0,01
Contenuto in solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Contenuto zolfo totale (%)	S ₁
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	Assente
Contenuto in carbonato	==
Contenuto in sostanza umica	Assente
Ritiro per essiccamento	==
Stabilità di Volume	==
Assorbimento di acqua	1% WA
Emissione di radioattività	Assenti
Rilascio di metalli pesanti	Assenti
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Assenti
Rilascio di altre sostanze pericolose	Assenti
Durabilità gelo-disgelo	F ₁
Durabilità alla reazione alcali-silice	NR - PC _{0,04}
Durabilità agenti atmosferici	==
Affinità ai leganti bituminosi	==
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento della malta	==
Cost. che infl. stab.e vol. della scoria d'altoforno. raffr. in aria	==
Materia Idrosolubile	==
Percentuale di particelle frantumate	==
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	==

- La prestazione del prodotto identificato è conforme alla prestazione dichiarata.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE), sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Monticelli d'Ongina (PC), 30/05/2019

Firmato a nome e per conto del fabbricante, da:



Emami Emanuele
Gestione Qualità Bassanetti Nello Srl

BASSANETTI NELLO s.r.l.**ESTRAZIONE LAVORAZIONE INERTI**Via Granelli 15/A - S. Nazaro - 29010 Monticelli d'Ongina (PC)
Tel.- 0523/511624 - P.I. 00997790332

N° DoP:	BN-0112
Sistema di AVCP:	2+
Anno:	17
N° di tipo, lotto o serie:	Ghiaia 20/80
Sito Produttivo:	Ca Stanga in loc.Gargatano - Fraz. Roncaglia, PC
Certificato n°:	1305-CPR-0742

per utilizzo in: trattamenti superficiali per strade aeroporti e altre aree soggette a traffico, materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
EN 13242:2002+A1:2007

Codice Unico di Identificazione del Prodotto: **Ghiaione**

Designazione (uni 8520-1): aggregato grosso mix tondo spaccato, di natura silicatico-carbonatica con prevalenza della frazione silicatica, ottenuto dalla lavorazione di materiali di origine naturale, proveniente dalle cave poste lungo il Fiume Po e affluenti (Depositi alluvionali recenti). I granuli sono costituiti maggiormente da clasti di origine ignea e sedimentaria, in quantità inferiori da clasti metamorfici.

Caratteristiche essenziali	En 13242:2002 +A1:2007
Granulometria / Dimensioni dei granuli	20/80
Massa Volumica dei Granuli (Mg/m ³)	2,62
Qualità delle polveri / Contenuto di fini	f _{1,5}
Contenuto di conchiglie	Assenti
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA ₂₅
Contenuto in cloruri (%)	<0,01
Contenuto in solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Contenuto zolfo totale (%)	<0,1
Assorbimento di acqua	1% WA
Durabilità della reazione alcali-silice	NR - PC _{0,04}
Forma dell'aggregato grosso	SI20 FI20
Resistenza all'usura/attrito	MDE15
Composizione chimica	Vedi designazione
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	Assente
Stabilità di Volume	==
Durabilità gelo-disgelo	F ₁